

Specjalny grunt

PCI Gisogrund[®] 303

do podłoży gładkich i niechłonnych



Zakres stosowania

- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
- Do ścian i posadzek.
- Do gruntowania podłoży niechłonnych (okładzin płytkowych, lastrico, glazowanego klinkieru, kamieni naturalnych i syntetycznych, powłok malarskich, metali, tworzyw sztucznych) przed nakładaniem hydroizolacji dyspersyjnej (PCI Lastogum[®]), wylewaniem mineralnych mas samopoziomujących PCI, szpachlowaniem zaprawami cementowymi PCI oraz wyklejaniem płytek ceramicznych, kamiennych i szklanych przy użyciu cementowych zapraw klejących PCI.
- Do obiektów budownictwa ogólnego: mieszkalnych, biurowych, handlowych itp.



PCI Gisogrund[®] 303 zapewnia doskonałą przyczepność nowych okładzin do starych płytek.

Właściwości produktu

- **Barwiony na jasnożółto** w celu lepszej kontroli zagruntowania podłoża.
- **Gotowy do użycia** - nie wymaga mieszania z wodą.
- **Krótki czas schnięcia.**
- **Nie zawiera rozpuszczalników**, bardzo niska emisja substancji szkodliwych – znak EMICODE EC 1 PLUS.
- **Zapewnia wysoką przyczepność klejów i wypraw mineralnych do gładkich i niechłonnych podłoży.**

Dane techniczne

Baza materiałowa	specjalnie modyfikowana dyspersja
Składniki	produkt 1-składnikowy
Gęstość	ok. 1,37 g/m ³
Konsystencja	płynna

Kolor	jasnożółty
Trwałość składowania	12 miesięcy
Składowanie	w suchym miejscu, chronić przed mrozem, nie składować długotrwale w temperaturze powyżej +30 °C
Opakowanie	pojemnik 1 l, Nr art./kod EAN 1783/8 pojemnik 5 l, Nr art./kod EAN 1848/4 pojemnik 20 l, Nr art./kod EAN 1839/2
Zużycie	ok. 90 do 130 ml/m ² . Zużycie jest zależne od struktury podłoża.
Wydajność	
- pojemnik 1 l wystarcza na ok.	7,5 - 11 m ²
- pojemnik 5 l wystarcza na ok.	38 - 55 m ²
- pojemnik 20 l wystarcza na ok.	150 - 220 m ²
Grubość warstwy	
- minimalna	zamknięta błona
- maksymalna	warstwa mokra ok. 200 µm
Temperatura aplikacji i podłoża	+5 °C do +25 °C
Proporcje mieszania	produkt gotowy do użycia
Czas utwardzania*	ok. 30 do 45 minut

* Przy +23 °C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skracają, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają podane czasy.

Przygotowanie podłoża

- Podłoże powinno być zwarte, nośne i czyste, tj. pozbawione wszelkich substancji zmniejszających przyczepność.

Sposób użycia

- 1 Dokładnie wstrząsnąć lub przemieszać zawartość pojemnika.
- 2 Przy pomocy szczotki, pędzla z krótkim i sztywnym włosiem, ewentualnie gąbkowego wałka malarskiego rozprowadzić grunt na podłożu w sposób kryjący.
- 3 Przed nakładaniem kolejnych materiałów upewnić się przez potarcie podłoża wilgotną dłońią, iż grunt całkowicie wysechł.



Zmyć z podłoża ewentualne pozostałości anty adhezyjne.



Dokładnie wstrząsnąć lub przemieszać PCI Gisogrund® 303 i wylać na podłoże.



Ruchami krzyżowymi rozprowadzić dokładnie grunt na całym podłożu.



Po ok. 30 - 45 min. można przy użyciu cementowych zapraw klejowych PCI przyklejać nowe okładziny.

Zalecenia i uwagi

- Bezpośrednio po użyciu należy oczyścić narzędzia wodą. W stanie utwardzonym możliwe jest tylko mechaniczne usunięcie stwardniałego gruntu.
- Stosując PCI Gisogrund® 303 na zewnątrz należy przed wyklejeniem okładziny płytkowej zabezpieczyć warstwę gruntu powłoką uszczelniającą (np. PCI Seccoral®).
- W przypadku stosowania na okładzinach hydrofobowanych, przeszlifować podłoże lub dokładnie umyć je w celu usunięcia środka hydrofobowego lub całej warstwy okładziny zawierającej ten środek.
- Stosowanie na podłożach z metali dotyczy jedynie gruntowania pod materiały mineralne (np. kleje do okładzin), tzn. zastosowań wewnętrznych i braku naprężeń wynikających z obciążeń dynamicznych lub znacznych zmian temperatury.

Wskazówki BHP

- Nie dopuszczać do wyschnięcia dyspersji na skórze. Chronić oczy w razie niebezpieczeństwa rozprysku. Jeśli dyspersja dostanie się do oczu, natychmiast spłukać je dokładnie wodą. Jeśli podrażnienie oczu nie minie w ciągu kilku minut, udać się do okulisty.

Dalsze informacje znajdują się w karcie charakterystyki produktu.

Utylizacja odpadów

Dokładnie opróżnione opakowania po produktach PCI oraz pozostałe, nie wykorzystane resztki produktów należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Serwis dla projektantów

W sprawie doradztwa obiektowego i dodatkowych informacji należy zwracać się do regionalnych doradców techniczno-handlowych PCI.

Wydanie: 7/24

Po wydaniu nowej Karty Informacyjnej dotychczasowa traci ważność.

Najnowsze wydanie aktualnej Karty Informacyjnej znajduje się na stronie internetowej www.pci-polska.pl.

Sika Poland Sp. z o.o.

Karczunowska 89

02-871 Warszawa

Tel. +48 606 102 281

pci-polska@pci-group.eu

www.pci-polska.pl

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie www.pci-polska.pl.